

THERMOfrax-board 140Z

Materialdatenblatt – Material Data Sheet

Produktgruppe / Product type:	Hochtemperatur Isolierung / High temperature insulation	Datum / Date:	16.04.2024
Materialtyp / Type of material:	Keramikfaser-Platte / Ceramic fibre board	Rev.-Nr. / Rev.-No.:	200820The
Klassifikationstemperatur / Classification temperature:	1400 °C		

Physikalische Eigenschaften / Physical properties

Raumgewicht / Density:	310 kg/m ³				
Farbe / Colour:	Weiß-Braun / white-tan				
Schmelzpunkt / Melting point:	-- °C				
Bleibende Längenänderung nach Aufheizen / Permanent change in length after heating up:	-3,7 % bei / at 1400 °C– 24 h				
Wärmeleitfähigkeit (W/mK) / Thermal conductivity (W/mk):	300 °C	400 °C	600 °C	800 °C	1000 °C
	0,07	0,08	0,11	0,15	0,20
Biegefestigkeit / Modulus of Rupture:	900 kPa				
Glühverlust / Loss on ignition:	3,5 % bei / at 800 °C – 2 h				

Chemische Zusammensetzung [Gew.-%] / Chemical analysis [wt-%]

SiO ₂	Al ₂ O ₃	ZrO ₂	Alkalien / Alkalis	Fe ₂ O ₃ +TiO ₂	--
45 - 60	28 - 55	<18	--	--	--

Sonstige Angaben / Additional information

Plattenabmessungen / Sheet dimensions (mm)	1200 x 1000	
Dicke / Thickness (mm)	Platten pro Karton / Sheets per carton	Platten pro Palette / Sheets per pallet
25	5	36
40	3	24
50	2	18

Anmerkungen / Notes: ■ Zuschnitte auf Anfrage lieferbar / Cut to size available on request

Die technischen Eigenschaften unterliegen rohstoff- und produktionsbedingten Schwankungen. Die Angaben sind Kennwerte aus laufender Produktion und keine zugesicherten Materialeigenschaften als Grundlage für eine Gewährleistung. Die zulässige max. Betriebstemperatur ist abhängig vom Anwendungsfall. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

The technical properties are subject to raw material and production related fluctuations. The details are statistical values from ongoing production and do not represent warranted material properties as basis for a guarantee. The maximum allowable operation temperature is subject to the application. Our general terms and conditions apply exclusively. Subject to technical changes.