THERMObrick S60

Materialdatenblatt – Material Data Sheet

Produktgruppe / Product type:	**Dichter Feuerfeststein / Dense refractory brick**
Rohstoffbasis / Main raw material:	**Andalusit / Andalusite**
Anwendungstemperatur / Application temperature:	**1600 °C**
Bindungsart / Type of bond:	keramisch / ceramic

Datum / Date: 30.07.2025
Rev.-Nr. / Rev.-No.: 240523He

Physikalische Eigenschaften / Physical properties						
Rohdichte/ Bulk density:	2600 kg/m³					
Offene Porosität / apparent prosity:	<16 %					
Lineare Wärmedehnung / Linear thermal expansion:	0,6 % bei / at 1000 °C		-- % bei / at -- °C		-- % bei / at -- °C	
Bleibende lineare Längenänderung / Permanent linear change:	+0,5 % [1500 °C / 2h]					
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity:	300	400	700	1000	1100	°C
	-,--	-,--	1,5	-,--	-,--	W/mK
Kaltdruckfestigkeit / Cold compressive strength:	>90 N/mm²					
Feuerfestigkeit / Refractoriness:	-- SK					
Druckfeuerbeständigkeit $t_{0,5}$ / Refractoriness under load $t_{0,5}$:	>1600 °C					

Chemische Zusammensetzung [Gew.-%] / Chemical analysis [wt-%]					
Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	TiO_2	--	--
60	37	1	0,8	--	--

Sonstige Angaben / Additional information		
Toleranzen / Production tolerances:	± 2 mm	dimension < 150 mm
	± 1,5%	dimension > 150 mm
	± --	Rohdichte / Bulk density
Anmerkungen / Remarks:	Ganz- und Halbwölber, sowie andere Formen und Formate, sind auf Anfrage erhältlich. *End and side-arch bricks, as well as other shaped bricks, are available on request.*	

Die technischen Eigenschaften unterliegen rohstoff- und produktionsbedingten Schwankungen. Die Angaben sind Kennwerte aus laufender Produktion und keine zugesicherten Materialeigenschaften als Grundlage für eine Gewährleistung. Die zulässige max. Betriebstemperatur ist abhängig vom Anwendungsfall. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

The technical properties are subject to raw material and production related fluctuations. The details are statistical values from ongoing production and do not represent warranted material properties as basis for a guarantee. The maximum allowable operation temperature is subject to the application. Our general terms and conditions apply exclusively. Subject to technical changes.